



Tenara[®]

NAAIGAREN

Voor naden die net zo lang meegaan als het weefsel.

Voor marine en buitenproducten is GORE[®] TENARA[®] Naaigaren de veelzijdige, hoogwaardige keuze:


- Ontworpen voor naaien op hoge snelheid
- Vele kleuropties beschikbaar
- Zal niet vervagen, vlekken of verkleuren

Het zal niet verslechteren door blootstelling aan:

- UV-straling in zonlicht
- Schimmel, meeldauw of zure regen
- Reinigingsoplossingen, zout water en industriële verontreinigende stoffen

In feite zal GORE[®] TENARA[®] Naaigaren het weefsel waarin het wordt genaaid nog overleven.

Gore garandeert het!*






Tenara®

NAAIGAREN


Gaat gegarandeerd lang me



Premium kwaliteitsmerk



Schoonheid die blijft



Niet beïnvloed door zonlicht

GORE® TENARA® Naaigaren behoudt zijn sterkte, zelfs na regelmatige blootstelling aan UV-zonlicht. UV-bestendigheid is ingebouwd in de draad, en er is geen coating of additieven die kunnen slijten.

Weerbestendig

GORE® TENARA® Naaigaren blijft flexibel en sterk in zowel extreem warme als koude omstandigheden. Het neemt geen water op en het is bestand tegen zure regen, zout water, vervuiling, sneeuw en bevriezing.

Verbeter uw reputatie

Het gebruik van GORE® TENARA® Naaigaren vertelt uw klanten dat ze een hoogwaardig product kopen dat is gemaakt om lang mee te gaan, met duurzame naden en een merk dat wordt ondersteund door meer dan 25 jaar ervaring van het bedrijf dat het product uitgevonden heeft.

Om de voordelen van TENARA® garen te helpen promoten heeft Gore toonaangevende marketingondersteuning en -materialen.

Eenvoudig te reinigen

GORE® TENARA® Naaigaren wordt niet aangetast door zuren, logen, bleekmiddel en chemische reinigingsmiddelen en het vlekt niet.

Kleuren vervagen niet

De gekleurde draad is gemaakt met niet-vervagende pigmenten die zeer goed bestand zijn tegen licht, waardoor de draad zijn duidelijke verschijning behoudt in de loop van de tijd. GORE® TENARA® naaigaren is gepigmenteerd - niet geverfd. Door de bijzondere eigenschappen van het materiaal is GORE® TENARA® naaigaren zeer kleurvast.**

Primaire toepassingen

Buiten

- Luifels
- Tuinstructuren
- Buitenbekleding
- Terrasmeubilair
- Zonnebescherming en zonnezeilen
- Zwembadafdekzeilen
- Parasols

Scheepvaart

- Bimini tops
- Bootafdekzeilen
- Bootbehuizingen
- Bootkappen
- Zeilhoezen
- Zeilen
- Zitkussens
- Zijgordijnen
- Stoffering

**Volgens DIN EN ISO 105-B06A:2004-07 tests uitgevoerd door Hohenstein Laboratories in 2012 ontvingen alle kleuren van GORE® TENARA® naaigaren een lichtechtheidwaardering van 8, de hoogst mogelijke.




Voor naden die net zo lang meegaan als het weefsel. Gegarandeerd*.

Productspecificaties

CLEAR voor een optimale aanpassing aan de stof

Artikelnummer	Fijnheid	Vergelijkbare polyester-dikte	Nominale trekkracht	Nominale breukrek (%)	Loop-lengte	Aanbevolen naaldsterkte	Typische toepassingen†
M1000LTR-L-5	1111 dtex 1000 denier	Nm 50/60 69 tex	3114 cN 7 lbs	17	2100 m 2300 yds	Nm 90-110 #14-16	Luifelband, kussens, lichtgewicht kussens, gordijnen, zonwering zijgordijnen, valletjes
M1000KTR-L-5	1556 dtex 1400 denier	Nm 35/40 92 tex	4448 cN 10 lbs	17	1750 m 1900 yds	Nm 100-120 #18	Luifels, marine, stoffering
M1003HTR-L-5	2775 dtex 2500 denier	Nm 20/25 138 tex	8452 cN 19 lbs	10	1050 m 1150 yds	Nm 120-140 #19-22	Grote luifels of structuren, marine, zware transparante vinyls, ritsen, gebieden waar extra naaldsterkte gewenst is.

Kleuren alleen weergegeven voor referentie. De werkelijke kleuren kunnen verschillen.



Levendige kleurvaste KLEUREN

Artikelnummer	Fijnheid	Vergelijkbare polyester-dikte	Nominale trekkracht	Nominale breukrek (%)	Loop-lengte	Aanbevolen naaldsterkte	Typische toepassingen†
M1000TR-(XX)-5	1556 dtex 1400 denier	Nm 35/40 92 tex	3559 cN 8 lbs	17	1750 m 1900 yds	Nm 100-120 #18	Luifels, marine, stoffering, sierstiksels, luifelzijgordijnen, valletjes
M1003HTR-(XX)-5	2775 dtex 2500 denier	Nm 20/25 138 tex	6228 cN 14 lbs	10	1050 m 1150 yds	Nm 120-140 #19-22	Grote luifels of structuren, marine, zware transparante vinyls, ritsen, gebieden waar extra naaldsterkte gewenst is.

Om te bestellen, vervang (XX) met met kleurcode. Bijvoorbeeld: M1000TR-BK-5 (1556 dtex/1400 denier Black).

Gemaakt in de VS door W. L. Gore & Associates, Inc.

†De verwerker is verantwoordelijk voor het bepalen van de juiste naaldsterkte voor de toepassing.





Tenara®
NAAIGAREN

*15 jaar garantie

GORE® TENARA® Naaigaren zijn qua materiaal en productie probleemloos en zijn bestand tegen zonlicht, weersinvloeden en water. W. L. Gore & Associates GmbH geeft deze garantie voor een periode van 15 jaar vanaf de aankoop aan alle eigenaars van een met GORE® TENARA® Naaigaren vervaardigd product.

Deze garantie is van toepassing op het gebruik van GORE® TENARA® Naaigaren in alle toepassingen voor zonnescermtexiel (bv. markiezen, zonzeilen) en op maritieme toepassingen (zoals bv. presennings, Bootkappen en zeilen). Deze garantie geldt niet voor gebreken die het gevolg zijn van onjuist naaien, schuren, snijden, branden en dergelijke.

W. L. Gore & Associates GmbH zal naaigaren dat niet aan deze garantie voldoet naar eigen keuze van de bezitter vervangen of de aankoopkosten hiervan vergoeden. Daarnaast zal Gore de redelijke en gebruikelijke kosten van een reparatie door een erkende dealer betalen, mits de naad volledig werd gestikt met GORE® TENARA® Naaigaren.

Deze garantie geldt niet voor andere kosten die ontstaan als een indirect gevolg van de reparatie, zoals transport- en installatiekosten.

Deze garantie is op geen enkele manier van invloed op de wettelijke rechten van de koper.

Om een claim te maken onder deze garantie kunt u contact opnemen met een geautoriseerde dealer of W. L. Gore & Associates GmbH.



REG. NR. 3567-01

by W. L. Gore & Associates GmbH
is certified according to
DIN ISO 9001:2008



Europa/Midden-Oosten/Afrika

W. L. Gore & Associates GmbH • Hermann-Oberth-Straße 26 • 85640 Putzbrunn • Germany
Tel: +49 (0) 89 4612.2211 • Fax: +49 (0) 89 4612.2306 • email: fibers@wlgore.com

VS/Canada/Latijns-Amerika/Zuid-Amerika

W. L. Gore & Associates, Inc. • 100 Airport Road, PO Box 1010 • Elkton, MD 21921 • USA
Gratis in de VS: 1.800.276.8451 • Tel: +1.410.506.8400
Fax: +1.410.506.8445 • email: gorefibers@wlgore.com

Asia Pacific

W. L. Gore & Associates (Australia) Pty, Ltd • 13a Narabang Way • Belrose NSW 2085 • Australia
Tel: +61 2.9473.6800 • Fax: +61 2.9450.1246

gore.com/tenara

ALLEEN VOOR INDUSTRIEEL GEBRUIK. Niet voor gebruik in levensmiddelen, geneesmiddelen, cosmetica of productie, verwerking, of verpakking van medische apparatuur.

Alle technische informatie en advies hier gegeven is gebaseerd op onze eerdere ervaringen. Wij geven deze informatie naar het beste van onze kennis, maar nemen geen enkele juridische verantwoordelijkheid. De operationele gegevens die hier gegeven worden, zijn bepaald onder technisch ideale omstandigheden. Afwijkingen zullen afhangen van de omstandigheden van de individuele toepassing en of onze naai- en verwerkingsinstructies zijn nageleefd. Om de best mogelijke resultaten te bereiken verzoeken wij u contact op te nemen met onze productspecialisten met de volledige details van uw aanvraag. Ze zullen u graag helpen. Specificaties kunnen zonder voorafgaande kennisgeving worden gewijzigd.

GORE, TENARA en ontwerpen zijn handelsmerken van W.L. Gore & Associates. ©2014, 2015 W. L. Gore & Associates, Inc.



Fotoverantwoording:
Voorkant luffel © Warema
Voorkant bootkap © Rainier Industries
Binnen stoeldetail © Supra Boats
Binnen zeildetail © Ullman Sails